

U-POL® RAPTOR JAPAN

RAPTOR TRUCK BED LINER - BLACK

<p>特徴と利点</p>	<p>U-POL'S RAPTOR Truck Bed Liner はピックアップトラックの荷台に塗装する他船艇や建材等様々な材質の物に塗装する事が可能です。 UV 耐性や乾燥性能にも非常に優れています。 他にも黒色以外への着色が可能な製品もあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常に使いやすく、簡単に FILL(入れる) - SHAKE(振る) - SHOOT®(塗装する) (詳細は以下の手順記載). ・1 リットルの豊富な容量で使いやすい。 ・塗装後の磨きやワックス等の処理は不要です。 ・摩耗や汚れ、傷への耐性があります。 ・サビ、腐食、湿気、気温等様々な場面にも対応可能です。 ・防水性や柔軟性に優れ、音や振動の減衰にも役立ちます。 ・スプレーガンの空気圧やローラーでの施工によって塗装肌に変化を持たせる事が可能です。
<p>安全に使用する事項</p>	<p>使用前にこの取扱説明書や安全シートを必ずお読み下さい。 重要: 本製品には危険物が混入されておりますので必ず適切な保護具を付けて施工して下さい。</p> <p>個人情報に関する情報は左記の URL より参照して下さい。 U-POL website at WWW.U-POL.COM. U-POL は推奨する保護具を使用せず施工した場合の事故やその他の責任を負いかねます。</p>
<p>表面の処理</p>	<p>表面に軽く足付をして頂き、脱脂を必ず行なって下さい。 塗装の際には密着を良くする薬品を塗布しますと持続致します。 傷やサビは施工前に必ず取り除いてください。</p>
<p>仕様</p>	<p>混合比は 3:1 の容量で混ぜ込みます。 外気温が 20 度での乾燥時間はおおよそ 60 分間です。(状態によります)</p> <p>塗装後の車の使用につきましては 軽度の負荷であれば 2~3 日 通常利用に使用する場合は 5~7 日の硬化をお待ち下さい。</p>
<p>詳細手順</p>	<div data-bbox="360 1318 1393 1591" data-label="Image"> </div> <p>FILL - 図表記の A に硬化剤を全て投入して下さい。</p> <p>SHAKE - キャップをし、ボトルを 2 分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。</p> <p>SHOOT - キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。 エア圧 2.76-4.82 BAR (40-70 PSI) で塗装する物体に直接吹き付けて下さい。 重ねて塗る場合は 1 回目の塗装が終了してから 60 分間時間を空けて塗装して下さい。 通常利用時に剥げた部分はタッチアップペンにて再補修が可能です。 気温の急激な低下や湿度の上下によって乾燥時間が変わりますのでご注意下さい。 色をカスタマイズする場合は 1 色と 2 色に分けて塗布して下さい。 またその際もしっかり時間を 60 分間空けて様子を見ながら塗布して下さい。</p>

U-POL® RAPTOR JAPAN

清掃方法	U-POL 製品に付属されているスプレーガンは使用後は必ず洗浄して下さい。
重要	極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないで下さい。 推奨の気温は 20 度で湿度は 60%です。 また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。

製品コード

内容物	4 x 750ml Truck Bed Liner Base 4 x 1L に対する硬化剤 Total Kit = 4 liters or 1.06 US Gallons
-----	---

製品コード	UP 番号	内容物	Case Quantities
RLB/S4	UP0820	Raptor Liner BLACK 4L pack (4 x 750ml truck bed liner base + 1L of System 20 hardener)	2
RLB/SV4 (2.1 VOC Version)	UP0820V (2.1 VOC Version)	Raptor Liner BLACK 4L pack (4 x 750ml truck bed liner base + 1L of System 20 hardener)	2
RLT/S4	UP0821	Raptor Liner TINTABLE 4L pack (4 x 750ml truck bed liner base + 1L of System 20 hardener)	2
RLT/VS4 (2.1 VOC version)	UP0821V (2.1VOC version)	Raptor Liner TINTABLE 4L pack (4 x 750ml truck bed liner base + 1L of System 20 hardener)	2

VOC 情報

パッケージ記載:

	UP0820V	
VOC 規制	329g/l	2.7lbs/gal
VOC 実物	252g/l	2.1lbs/gal
揮発性物質	39.21% by weight	
水	0% by weight	0% by volume
化合物	16.60% by weight	23.43% by volume

U-POL[®] RAPTOR JAPAN

密度	1115g/l	9.3lbs/gal
----	---------	------------

混合後:

	UP237 を 3:1 で混合 硬化剤の範囲		UP238 を 3:1 で混合 硬化剤の範囲		UP239 を 3:1 で混合 硬化剤の範囲	
VOC 規制	275g/l	2.3lbs/gal	275g/l	2.3lbs/gal	275g/l	2.3lbs/gal
VOC 実物	200g/l	1.7lbs/gal	200g/l	1.7lbs/gal	201g/l	1.7lbs/gal
揮発性物質	45.63% by weight		45.07% by weight		45.07% by weight	
水	0% by weight	0% by volume	0% by weight	0% by volume	0% by weight	0% by volume
化合物	27.70% by weight	32.57% by volume	27.07% by weight	32.88% by volume	27.07% by weight	32.44% by volume
密度	1126g/l	9.4lbs/gal	1100g/l	9.2lbs/gal	1112g/l	9.3lbs/gal

FILL SHAKE SHOOT の名前とロゴは U-POL の登録商標です。

U-POL US, Inc., 630 Selvaggio Dr, Suite 300, Nazareth, PA 18064

Tel: (800) 340 7824; Fax: (800) 787 5150

Email: sales-us@u-pol.com Website: www.u-pol.com